

## **CARNAUBA WAX T-3**

### **CARACTERÍSTICAS**

NOMENCLATURA	Cera Carnauba T-3
Nº CAS	8015-86-9
APARIENCIA	Escamas amarillentas
PUNTO DE FUSIÓN	80 – 86 °C
ÍNDICE DE ACIDEZ	04 – 12 mgKOH/g
ÍNDICE SAPONIFICACIÓN	78 – 88 mgKOH/g
PÉRDIDA POR CALCINACIÓN	< 0,25 %

Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto.

### **APLICACIONES**

CARNAUBA WAX T-3 es un aditivo ampliamente utilizado en multitud de industrias tales como detergencia, agroquímica, curtidos o textil.

### **PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

CARNAUBA WAX T-3 se presenta en envases de 25kg.

CARNAUBA WAX T-3 se conserva en buenas condiciones durante doce meses en su envase de origen y a temperatura inferior a 30º C.

### **HIGIENE Y SEGURIDAD**

Utilizar en lugares ventilados, no fumar ni acercarse a llamas o focos de calor, evitando el contacto prolongado con la piel, la respiración del polvo y las proyecciones en los ojos. Para más información, solicitar manual de seguridad de producto.

**CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L.** Garantiza la calidad de sus productos, no pudiéndolo hacer con su comportamiento ni con su aplicación que se realizan fuera de su control.