ESTEARATO DE ZINC PG-1

CARACTERISTICAS

• NOMENCLATURA:	Estearato de Zinc
• APARIENCIA:	Polvo Blanco
• HUMEDAD:	< 1 %
• INDICE ACIDEZ:	1 %
• CENIZAS:	13-14 %
• PUNTO FUSIÓN	120 – 122 ºC
• CONTENIDO PLOMO	< 10 ppm

Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

ESTEARATO DE ZINC PG-1 se presenta en sacos de 20kg.

ESTEARATO DE ZINC PG-1 se conserva en buenas condiciones durante doce meses en su envase de origen y a temperatura inferior a 30º C.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Utilizar en lugares ventilados, no fumar ni acercar llamas o focos de calor, evitando el contacto prolongado con la piel, la respiración del polvo y las proyecciones en los ojos.

Para más información, solicitar manual de seguridad de producto.

CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L. Garantiza la calidad de sus productos, no pudiéndolo hacer con su comportamiento ni con su aplicación que se realizan fuera de su control.

CORQUIMIA INDUSTRIAL - Avda. dels Vents, 9-13, Esc.B 2º3º - 08917 Badalona (BARCELONA)
Tel: +34 934 706 588 - Fax: +34 934 706 589 - E-mail: info@corquimia.com