

## POLISIL RTV-4506

### DESCRIPCIÓN:

POLISIL RTV-4506 es un elastómero de silicona de dos componentes, que mezclados a temperatura ambiente, reticulan, obteniendo un producto final flexible, elástico y de excelentes propiedades mecánicas.

Debido al gran número de diferentes aplicaciones, se ha desarrollado una completa gama de catalizadores para cubrir todas las necesidades del mercado y conferir distintas propiedades mecánicas cambiando solo el catalizador.

POLISIL RTV-4506 y el catalizador escogido se utilizan ampliamente en la elaboración de moldes para la reproducción de modelos de cera, cerámica, madera, metal, piedra, yeso, etc., en materiales como resinas de poliéster, poliuretano, piedra artificial, alabastro, yeso, etc.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

APARIENCIA	Pasta fluida
COLOR	Blanco
VISCOSIDAD A 25 °C	25 - 40.000 mPa·s
DENSIDAD A 25 °C	1,10 g/cm <sup>3</sup>

\*Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto

### PROPIEDADES MECÁNICAS

CATALIZADOR	POLISIL CAT-4506
DOSIS (RATIO DE MEZCLA RTV-4506:CAT)	100:5
TIEMPO DE TRABAJO A 25 °C	3h
TIEMPO DESMOLDEO A 25 °C	22h
DUREZA (SHORE A)	22
RESISTENCIA ROTURA	40 Kg/cm <sup>2</sup>
RESISTENCIA ELONGACIÓN	350 %
RESISTENCIA DESGARRO	22 Kg/cm

\*Propiedades máximas medidas a los siete días, a temperatura ambiente.

## POLISIL RTV-4506

### APLICACIONES

Para conseguir una buena utilización del POLISIL RTV-4506 deben observarse los puntos siguientes:

1. Utilizar un recipiente limpio y seco para mezclar íntimamente la base y el catalizador, con una agitación manual o mecánica, evitando incorporar aire a la mezcla.
2. La obtención de moldes sin huecos internos, aconseja proceder a una desaireación de la mezcla. Para ello bastará con un vacío en campana entre 30 y 50 mm./Hg. durante unos minutos.
3. El vertido de la mezcla debe realizarse con precaución para evitar la incorporación de aire, lo que daría a lugar a la formación de burbujas.

### PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

POLISIL RTV-4506 se suministra en envases de 1, 5, 25 y 200kg .

Los catalizadores se suministran en la dosis correspondiente. Además, existe la posibilidad de pedirlos en versión azul, para permitir una mejor homogeneización de base y catalizador.

POLISIL RTV-4506 y sus catalizadores almacenados en envases de origen y a temperatura de 25°C aproximadamente mantienen sus propiedades durante 12 meses.

Después de largos periodos de almacenamiento, se recomienda agitar ligeramente el producto antes de usarlo, sin que la eficacia del mismo se vea afectada.

### HIGIENE Y SEGURIDAD

Los catalizadores contienen sales de estaño tóxicas, por lo que en consecuencia se recomienda evitar el contacto con la piel y las proyecciones en los ojos durante su manipulación.

En caso de contacto accidental, lavar inmediatamente con agua abundante y consultar al médico.

Para más información, solicite manual de seguridad de producto.