

POLISIL RTV-4508

DESCRIPCIÓN:

POLISIL RTV-4508 es un elastómero de silicona de dos componentes, que mezclados a temperatura ambiente reticulan, obteniendo un producto final duro y elástico.

Debido al gran número de diferentes aplicaciones, se ha desarrollado una completa gama de catalizadores para cubrir todas las necesidades del mercado y conferir distintas propiedades mecánicas cambiando solo el catalizador.

POLISIL RTV-4508 está recomendado para la elaboración de moldes para la reproducción de modelos con pocos detalles y/o cavidades en materiales como el yeso o metales de bajo punto de fusión. Puede ser usado en aplicaciones de encapsulado.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

APARIENCIA	Pasta fluida
COLOR	Rojo
VISCOSIDAD A 25 °C	60.000 mPa·s
DENSIDAD A 25 °C	1,45 g/cm ³

*Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto

PROPIEDADES MECÁNICAS

CATALIZADOR	POLISIL CAT-4508
DOSIS (RATIO DE MEZCLA RTV-4508:CAT)	100:5
TIEMPO DE TRABAJO A 25 °C	1h
TIEMPO DESMOLDEO A 25 °C	3h
DUREZA (SHORE A)	55
RESISTENCIA ROTURA	38 Kg/cm ²
RESISTENCIA ELONGACIÓN	100 %
RANGO DE TEMPERATURA ÚTIL	- 50 a 250 °C

*Propiedades máximas medidas a los siete días, a temperatura ambiente.

POLISIL RTV-4508

APLICACIONES

Para conseguir una buena utilización del POLISIL RTV-4508 deben observarse los puntos siguientes:

1. Utilizar un recipiente limpio y seco para mezclar íntimamente la base y el catalizador, con una agitación manual o mecánica, evitando incorporar aire a la mezcla.
2. La obtención de moldes sin huecos internos, aconseja proceder a una desaireación de la mezcla. Para ello bastará con un vacío en campana entre 30 y 50 mm./Hg. durante unos minutos.
3. El vertido de la mezcla debe realizarse con precaución para evitar la incorporación de aire, lo que daría a lugar a la formación de burbujas.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

POLISIL RTV-4508 se suministra en envases de 1, 5, 25 y 200kg .

El catalizador se suministra en la dosis correspondiente. Además, existe la posibilidad de pedirlo en versión azul, para permitir una mejor homogeneización de base y catalizador.

POLISIL RTV-4508 y su catalizador almacenados en envases de origen y a temperatura de 25°C aproximadamente mantienen sus propiedades durante 12 meses.

Después de largos periodos de almacenamiento, se recomienda agitar ligeramente el producto antes de usarlo, sin que la eficacia del mismo se vea afectada.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Los catalizadores contienen sales de estaño tóxicas, por lo que en consecuencia se recomienda evitar el contacto con la piel y las proyecciones en los ojos durante su manipulación.

En caso de contacto accidental, lavar inmediatamente con agua abundante y consultar al médico.

Para más información, solicite manual de seguridad de producto.